

Акриловый прозрачный грунт

AS6800

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачный акриловый грунт, с широким спектром применения. Обеспечивает идеальную прозрачность. Рекомендуется для использования в изделиях, где поверхность подвергается воздействию солнечных лучей. Высокая степень сопротивления к пожелтению.

Имеет отличную адгезию к любым твёрдым поверхностям, хорошее смачивание пор древесины. Не меняет своего цвета, не имеет желтизны.

Подходит для любого вида древесины, шпона, и особенно для экзотических и смолистых сортов древесины.

Применяется в промышленном производстве мебели и дверей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунт AS6800	: 100%
Отвердитель PK1977	: 10%
Разбавитель DSI1021 или TH113	: 30%
Сопло	: 1.6-1.8
Давление	: 2.5 – 3 атм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 3-4 часов
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 20 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 45 минут.
Штабелирование	При температуре 25°C	: 24 часа
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30–60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 4 часов
Рекомендованный расход		: 140–160 гр./м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 28–34 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 0.90–1.95 гр./см ³
Сухой остаток основы		: 30±2%
Сухой остаток отвердителя		: 36±2%
Сухой остаток смеси		: 48±2%

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами.

По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (863) 261-32-09

TECHNICAL DATA SHEET



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована с 180-200 наждачной бумагой и очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака.

Для того чтобы достигнуть оптимального результата, рекомендуется наносить в 2 слоя, каждый с расходом 120-150 г/м² и с шлифование между слоями наждачной бумагой P220-240.

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие:

Температура : 10 -25°C

Относительная влажность : 50-75%

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами.

По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (863) 261-32-09