

Прозрачный полиуретановый высокопрочный лак

PC53xx SMART

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полиуретановый двухкомпонентный, многослойный лак. Быстро сохнет, шелковистый на ощупь, обладает высокими химическими свойствами, устойчив к царапинам.

Благодаря своим уникальным свойствам, обеспечивает высокую эксплуатацию на всех типах мебели и межкомнатных дверей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лак PC53xx	: 100%
Отвердитель PK9021	: 30%
Разбавитель DSI1009TH или TH130	: 110%
Сопло	: 1.8 мм.
Давление	: 2.5 – 3.0 атм.
AIRMIX Сопло	: 0.4 - 0.5 мм
AIRMIX Давление	: 3.0 атм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 3-4 часа
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 30 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 60 минут.
Время до шлифования	При температуре 25°C	: 2-3 часа
Штабелирование	При температуре 25°C	: 24 часа
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30–60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов
Рекомендованный расход		: 140–160 гр/м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 95–115 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 0.97–1.1 гр/см ³
Сухой остаток. Компонент А		: 48±2%
Сухой остаток. Компонент Б		: 40±2%
Сухой остаток смеси		: 45±2%
Блеск		: 5,10,15,30 gloss

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведённые данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (863) 261-32-09

TECHNICAL DATA SHEET



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована с P320-400 наждачной бумагой и очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака.

Для того чтобы достигнуть оптимального результата, рекомендуется наносить в 2 слоя, каждый с расходом 140-160 г / м² и со шлифование между слоями наждачной бумагой P220-240.

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие:

Температура : 10 - 25°C

Относительная влажность : 50 – 75%

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba.Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.