

Полиуретановый лак матовый для электостатики

PC6230

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2-х компонентный полиуретановый, матовый лак. Рекомендуется для отделки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей в промышленном производстве мебели, дверей и других изделий из древесины, и древесных материалов рамочно - филленчатой конструкции, изделий в собранном виде. Устойчив к царапанию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лак PC6230	: 100%
Отвердитель PK1923	: 50%
Разбавитель DSI1009TH или TH135	: 20%
Давление	: 2.5 – 3.0 атм.
Сопло	: 1.8 мм.
AIRMIX давление	: 3 атм.
AIRMIX сопло	: 0.4-0.5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 3-4 часа
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 30 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 60 минут.
Полное высыхание	При температуре 25°C	: 3-4 часа
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30–60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов
Рекомендованный расход		: 130–150 гр/м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 23–26 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 0.93 – 0.97 гр/м ³
Сухой остаток смеси		: 46±2
Блеск		: 30 gloss
Удельное сопротивление смеси		: 20-100 Ом

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (863) 261-32-09

TECHNICAL DATA SHEET



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой P320-P400 и очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака.

Для достижения оптимального результата, рекомендуется наносить в 2 слоя, каждый с расходом 140-160 г / м² и с шлифование между слоями наждачной бумагой P220-240.

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие:

Температура : 10–25 °C

Относительная влажность : 50–75%

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba.Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.