

Полиуретановый белый грунт

PP6200

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2-х компонентный белый, хорошо шлифуемый полиуретановый грунт, предназначен для любого вида древесины, шпона, МДФ. Обладает отличными тиксотропными свойствами, отличной способностью порозаполнения. Может применяться на краях и вертикальных поверхностях. Для получения пастельных оттенков можно использовать пигментные красители.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунт PP6200	: 100%
Отвердитель PK1913	: 40% по весу
Разбавитель DSI1009TH или TH130	: 15% по весу
Сопло	: 1.8 мм.
Давление	: 2.5 – 3.0 атм.
AIRMIX Сопло	: 0.4 – 0.5 мм.
AIRMIX Давление	: 3.0 атм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 3–4 часа
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 20 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 45 минут.
Сухой до шлифовки	При температуре 25°C	: 1-1.5 часа
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30–40 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов
Рекомендованный расход		: 140–160 гр/м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 16–20 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 1.5–1.6 гр/см ³
Сухой остаток. Компонент А		: 80%
Сухой остаток. Отвердитель		: 40%
Сухой остаток. Смесь		: 75%

Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Выше приведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону: +7 (863) 261-32-09

TECHNICAL DATA SHEET



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована с 180-220 наждачной бумагой и очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака.

Для достижения оптимального результата, рекомендуется наносить в 2 слоя, каждый с расходом 140-160 г / м² и со шлифование между слоями наждачной бумагой P220-240.

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие:

Температура : 10 - 25°C

Относительная влажность : 50 - 75°C

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.

