

## 123003 VALRESA

Степень блеска: 25 gloss

Полиуретановый матовый лак устойчивый к царапинам

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Полиуретановый матовый лак. Может использоваться в любом виде внутренней мебели. Очень быстрое высыхание, высокая толщина пленки, отличная устойчивость к царапинам и шелковистостью на поверхности. В продуктах этой группы можно заметить легкое пожелтение, поэтому не рекомендуется наносить на белые и светлые продукты.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукты этого класса являются мягкими и легкими в нанесении, идеальными финишными лаками. При использовании этого продукта получается однородная поверхность в однородном веществе.

Эти продукты можно наносить на полиуретановые поверхности и поверхности на основе полиакрила или полиэстера с УФ-сушкой. Может использоваться в любом виде внутренней мебели.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами P320-400, а также очищена от пыли.

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Лак 123003

100% по весу

Отвердитель 190025

50% по весу

Разбавитель TH135

15-20% по весу

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт сопло 2,5 мм. и давлением воздуха 3 атм.

AIRMIX сопло 0.4-0.5мм. и давление воздуха 3 атм.

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 25°C и отн. влажности - 50-75%.	: 3-4 часа.
Сухой от пыли	при температуре - 25°C и отн. влажности - 50-75%.	: 10 минут.
Сухой на отлип	при температуре - 25°C и отн. влажности - 50-75%.	: 60 минут.
Сухой до шлифовки	при температуре - 25°C и отн. влажности - 50-75%.	: 2-3 часа.
Штабелирование	при температуре - 25°C и отн. влажности - 50-75%.	: 24 часа.
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30-60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов.
Рекомендованный расход	Мокрого слоя	: 130-150 гр./м <sup>2</sup>
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 20-25 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 0.93-0.96 гр./см <sup>3</sup>
Сухой остаток. Компонент А	По весу	: 36±2%
Сухой остаток. Отвердитель	По весу	: 25±2%
Сухой остаток смеси	По весу	: 26±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных

материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.

İba.Valresa Boya ve Kimya. Sanayi Tic.A.Ş. 1.OSB Oğuz Cad.No :24 06930  
Sincan – ANKARA / TÜRKİYE, Tel: +90312 267 56 22

