

ZZxxxx.720 IV-TRS

Степень блеска: -

Пасты для колеровки красителей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Пигментные пасты IV-TRS обеспечивают высокую эффективность как для готовых к использованию средств для окрашивания, так и для универсальных концентрированных средств для окрашивания. Эти красители содержат связующее и водосовместимые растворители, а также большое количество воды в зависимости от красителя. Пигментная паста также имеет содержание летучих органических веществ (VOC) менее 600 г / л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Пигментные пасты совместимы со стандартными растворителями и типами смол, такими как НЦ и алкиды. Пигментные пасты ZZXXXX IV-TRS упакованы, готовые к использованию для операций по колеровке. Их следует добавить в необходимое количество продуктов и перемешать. Важно, чтобы краситель был однородно смешан с продуктом.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 0,99-1,40 гр./см ³ .
Уровень pH		: 5 - 9
Сухой остаток		: 10 – 50%

Практические советы

Подготовка перед использованием

- Перед применением паст серии IV-TRS, их следует перемешать шпателем до получения однородного вида.
- Во время перемешивания следует избегать образования пены
- Температура во время использования должна быть комнатной, чтобы избежать разницы в плотности паст.

Детали использования

- Пасты нужного цвета входят в рецептуру в соответствующих количествах.
- Дозирование обеспечивается пипеткой или колеровочной машиной. Дозирование паст колеровочной машиной, обеспечивает однородность и цветовую чувствительность.
-

Рекомендуемая температура хранения 25 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.