133200

Акриловый однокомпонентный матовый лак

Степень блеска: 20 gloss

Техническая информация

Однокомпонентный, не желтеющий, акриловый лак. Имеет очень хорошую химическую устойчивость и устойчивость к UV излучению. Для сохранения цвета подложки или грунта необходимо использовать акриловые системы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься на любой вид поверхности древесины (массив, шпон и т. д.)
Двери, кухонные фасады, детская мебель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами P400-P500, а также очищена от пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

133200 Лак	100% по весу
513107/513105 Разбавитель	80% по весу

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт с соплом 1.5-1.6мм и давлением воздуха 3 атм.
AIRMIX сопло 0.6-0.9мм. и давление воздуха 2 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	**: не ограниченна**
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	**: 50 минут**
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	**: 60 минут**
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	**: 24 часа**
Рекомендованный расход	мокрого слоя	**: 120–150 гр./м²**
Поставочная вязкость	при температуре 25°C	**: 60–70 сек. DIN4**
Вязкость смеси	при температуре 25°C	**: 15–17 сек. DIN4**
Плотность	при температуре 25°C	**: 0.90–0.96 гр./см³**
Сухой остаток смеси	по весу	**: 32±2%**

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.

İba.Valresa Boya ve Kimya. Sanayi Tic.A.Ş. 1.OSB Oğuz Cad.No :24 06930
Sincan – ANKARA / TÜRKİYE, Tel: +90312 267 56 22

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management