

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

SAK91.XXXX

Цвет: RAL, NCS, NOVA720

ОПИСАНИЕ

Это двухкомпонентная краска на основе акриловой смолы. Эластичность, высокая устойчивость к пожелтению, механическая и химическая стойкость являются ее основными характеристиками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобильная отрасль, бортовое оборудование, строительная техника, машиностроение, рекламная индустрия, сельскохозяйственное оборудование

СВОЙСТВА

Вид	: Полуглянец	: 80 gl.
Вязкость	: 85-95 KU	Krebs
Сухой остаток	: 61-67 %	по весу
Плотность	: 1.30-1.50 гр./см ³	
Сушка от пыли	: 45 минут	25°C
Полностью на отлип	: 90 минут	25°C
Полностью сухой	: 24 часа	25°C
Компонент А	SAK91.XXXX	: 100%
Компонент В	SAK00.9110	: 10%
Разбавитель	TH113	: 10 – 15%
Дюза краскопульт	: 1.6 – 1.8	
Давление	: 3 атм.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунт можно наносить с помощью: Пневматического краскопульт, системы AIR-LESS, системы AIR-MIX, валика или кисти.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Во время нанесения и отверждения температура окружающей среды должна составлять от +10 до +35°C, а относительная влажность должна быть менее 70%.
- Если на окрашиваемой поверхности имеется старый поврежденный или покрытый пузырями слой краски, этот слой необходимо полностью удалить и отшлифовать.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите MSDS, подготовленные в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 AB.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SAK91.XXXX – 20кг/Компонент SAK00.9110– 2кг

