

ОПИСАНИЕ

Грунт на основе алкидной смолы, естественной сушки. Может наноситься на любые металлические поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические конструкции, строительная техника, рекламная индустрия, машиностроение, ЖД промышленность, сельхоз техника

СВОЙСТВА

Вид	: Матовый	
Вязкость	: 94-98 KU	Krebs
Сухой остаток	: 74-79 %	по весу
Плотность	: 1.47-1.55 гр./см ³	
Сушка от пыли	: 2 минуты	25°C
Сушка на отлип	: 3 минуты	25°C
Полное высыхание	: 24 часа	25°C
Разбавитель TH120	: 20 – 25%	
Дюза краскопульт	: 1.6 – 1.8	
Давление	: 3 атм.	

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Грунт можно наносить с помощью: Пневматического краскопульт, системы AIR-LESS, системы AIR-MIX, валика или кисти.

**РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ**

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Во время нанесения и отверждения температура окружающей среды должна составлять от +10 до +35°C, а относительная влажность должна быть менее 70%.
- Если на окрашиваемой поверхности имеется старый поврежденный или покрытый пузырями слой краски, этот слой необходимо полностью удалить и отшлифовать.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Изучите MSDS, подготовленные в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 AB.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SAN12.XXXX: 20 кг.

