



АЛКИДНЫЙ КРАСКА.IND2500

SAN59.XXXX

Блеск: 0-5 глосс

Цвет: по каталогу RAL K7

ОПИСАНИЕ

Глубоко матовая краска на основе алкидной смолы, естественной сушки. Быстросохнущая, высокоукрывистая, подходит для нанесения методом окунания из-за низкой тенденции к осаждению и пенообразованию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические конструкции, строительная техника, рекламная индустрия, машиностроение, ЖД промышленность, сельхоз техника

Вязкость	: 95 - 105 KU	Krebs
Сухой остаток	: 70 - 75%	по весу
Плотность	: 1.30-1.40 гр./см ³	
Сушка от пыли	: 3 минуты	25°C
Сушка на отлип	: 10 минуты	25°C
Полное высыхание	: 24 часа	25°C
Разбавитель TH120	: 20 – 25%	

Помимо нанесения окунанием, ее можно наносить с помощью пневматического пистолета, безвоздушного пистолета, пистолета-распылителя или валика.

Тесты;

1. 96 часов солевого испытания ISO 9227, JED-069M1
2. 170 часов испытания на влажность (~ 90 µ) DIN EN ISO 6270-2AT, ISO 4628-2, ISO 4628-3
3. Испытание хим. стойкости моторного масла (15W40) (150 °C, 24 часа) ISO 2812, ISO 2409
4. Испытание хим. стойкости (дизель) (70 °C, 24 часа) ISO 2812, ISO 2409
5. Испытание хим. стойкости (этиловый спирт) ISO 2812, ISO 2409
6. Испытание на термическое старение (150 °C, 24 часа) ISO 2409

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Если на окрашиваемой поверхности имеется старый поврежденный или покрытый пузырями слой краски, этот слой необходимо полностью удалить и отшлифовать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SAN59.XXXX: 20 кг.

