



# АЛКИДНЫЙ КРАСКА

## SAN5x.XXXX

SAN52 – 10 глосс, SAN53 – 45-60 глосс, SAN54 – 80 глосс

Цвет: по каталогу RAL K7

### ОПИСАНИЕ

Краска на основе алкидной смолы, естественной сушки. Глянцевая и эластичная. Может наноситься на любые металлические поверхности.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические конструкции, строительная техника, рекламная индустрия, машиностроение, ЖД промышленность, сельхоз техника

<b>Вязкость</b>	: 65 - 100 КУ	Krebs
<b>Сухой остаток</b>	: 47 - 62%	по весу
<b>Плотность</b>	: 1.00-1.20 гр./см <sup>3</sup>	
<b>Сушка от пыли</b>	: 3-4 минуты	25°C
<b>Сушка на отлип</b>	: 5-10 минуты	25°C
<b>Полное высыхание</b>	: 24 часа	25°C
<b>Разбавитель TH120</b>	: 20 – 25%	
<b>Дюза краскопульты</b>	: 1.6 – 1.8	
<b>Давление</b>	: 3 атм.	

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунт можно наносить с помощью: Пневматического краскопульты, системы AIR-LESS, системы AIR-MIX, валика или кисти.

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Во время нанесения и отверждения температура окружающей среды должна составлять от +10 до +35°C, а относительная влажность должна быть менее 70%.
- Если на окрашиваемой поверхности имеется старый поврежденный или покрытый пузырями слой краски, этот слой необходимо полностью удалить и отшлифовать.

### РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите MSDS, подготовленные в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 AB.

### ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SAN54.XXXX: 18 кг.

