



Термостойкая краска

SAN86.9005

Блеск: полуматовая, 40-45 глосс

Цвет: 9005 - черный

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная полуматовая краска устойчива к коррозии и стойкостью к температурам около 250°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические поверхности, выдерживающие температуру до 250°C

Вязкость	: 88 - 92 KU	Krebs
Сухой остаток	: 67 - 71%	по весу
Плотность	: 1.20-1.30 гр./см ³	
Разбавитель TH120		: 20 – 25%
Дюза краскопульт	: 1.6 – 1.8	
Давление	: 3 атм.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краску можно наносить с помощью: Пневматического краскопульт, системы AIR-LESS, системы AIR-MIX, валика или кисти.

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Во время нанесения и отверждения температура окружающей среды должна составлять от +10 до +35°C, а относительная влажность должна быть менее 70%.
- Если на окрашиваемой поверхности имеется старый поврежденный или покрытый пузырями слой краски, этот слой необходимо полностью удалить и отшлифовать.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите MSDS, подготовленные в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 AB.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SAN86.9005: 20 кг.

