

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный грунт на основе эпоксидно-полиамидной смолы, содержащая антикоррозионные пигменты. Имеет отличную адгезию к наносимой поверхности. Улучшает защитные свойства пленки, очень хорошо сочетаясь с верхним слоем краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Все виды металлических конструкций, машиностроение, автомобильная промышленность, рекламный сектор, рабочие техника.

СВОЙСТВА

Вид	: Матовый	
Вязкость	: 94-98 KU	Krebs
Сухой остаток	: 70-79 %	по весу
Плотность	: 1.50-1.70 гр./см ³	
Полное высыхание	: 4 часа	25°C
Сушка на отлип	: 3 минуты	25°C
Рекомендуемая толщина покрытия сухой пленки	: 200 мкм	
Компонент А	SEP26.XXXX	: 100%
Компонент В	SEP00.1711	: 15%
Разбавитель	TH110	: 20 – 25%
Дюза краскопульт	: 1.6 – 1.8	
Давление	: 3 атм.	

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Грунт можно наносить с помощью: Пневматического краскопульт, системы AIR-LESS, системы AIR-MIX, валика или кисти.

**РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ**

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Во время нанесения и отверждения температура окружающей среды должна составлять от +10 до +35°C, а относительная влажность должна быть менее 70%.
- Если на окрашиваемой поверхности имеется старый поврежденный или покрытый пузырями слой краски, этот слой необходимо полностью удалить и отшлифовать.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Изучите MSDS, подготовленные в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 AB.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SEP26.XXXX – 21кг/Компонент SEP00.1711 – 3кг

