

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА DTM

SPU51.XXXX

Цвет: RAL, NCS, NOVA720

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное полиуретановая матовая краска. Отличительными особенностями являются: укрывистость, высокая эластичность, высокая стойкость к пожелтению, механическая и химическая стойкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Все виды металлических конструкций, машиностроение, трубо-арматурная промышленность.

СВОЙСТВА

Вид	: Матовый	:4-7 gloss
Вязкость	: 118-125 KU	Krebs
Сухой остаток	: 70-74 %	по весу
Плотность	: 1.20-1.40 гр./см ³	
Сушка от пыли	: 4,5 часа	25°C
Полностью сухой	: 24 часа	25°C
Коррозионная стойкость	: 240 часов	ISO 9227 JED- 069M1
Компонент А	SPU51.XXXX	: 100%
Компонент В	SAK00.6310	: 30%
Разбавитель	TH113	: 20 – 25%
Дюза краскопульт	: 1.6 – 1.8	
Давление	: 3 атм.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунт можно наносить с помощью: Пневматического краскопульт, системы AIR-LESS, системы AIR-MIX, валика или кисти.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Во время нанесения и отверждения температура окружающей среды должна составлять от +10 до +35°C, а относительная влажность должна быть менее 70%.
- Если на окрашиваемой поверхности имеется старый поврежденный или покрытый пузырями слой краски, этот слой необходимо полностью удалить и отшлифовать.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите MSDS, подготовленные в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 AB.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SPU51.XXXX – 18кг/Компонент SAK00.6310– 6кг

